Fiche Technique

SILAT GRUND

Fixateur de fond en phase aqueuse à base de silicate de potassium pour l'extérieur et l'intérieur. Les caractéristiques principales de ce produit sont une grande facilité d'application ainsi qu'une forte microporosité.

Densité	Environ 1,05 g/cm³
Liant	Silicate de potassium
Teinte	Incolore
Aspect du film sec	Mat
Conditionnement	2 L
Conservation	Stocker dans un endroit frais. 12 mois en emballage d'origine non entamé.
Matériel d'application	Brosse, poils naturels seulement, ou pistolet.. Appliquer à l'abri du vent violent et du rayonnement direct du soleil.
Température d'application	Ne pas appliquer par températures négatives (température ambiante et de support comprise).
Rendement moyen	Fond lisse : environ 200 à 250 ml/m². Valeur indicative donnée sans garantie, chaque surface présentant d'autres propriétés qui influencent le rendement. Déterminer le ren- dement exact à l'aide d'essais préalables.
Séchage (à 20 °C et 65 % humidité relative de l'air)	Recouvrable après environ 12 heures..
Mise à la teinte	-
Dilution	ne pas diluer
Nettoyage du matériel	eau, aussitôt après utilisation

Référence: 197-0011

SILAT GRUND

Hygiène et sécurité	Consulter la Fiche de Données de Sécurité en vigueur. En application intérieure, bien aérer le local durant et après l'application. Ne pas respirer les vapeurs en cas de pulvéri- sation. Les précautions de sécurité usuelles sont à respecter. Tenir à l'écart des denrées alimentaires.
MISE EN OEUVRE	**Elle doit être conforme aux DTU en vigueur et aux règles de l'art.**
Supports	Crépis/enduits minéraux
Préparation des fonds	**Les fonds doivent être solides, propres, secs et cohérents à l'application**. Après un lavage haute pression, prévoir un traitement antimousse. Eliminer toutes les parties non-adhérantes.
Impression	Fixer les fonds (sablonneux, fortement absorbants) avec relius SilatGrund appliquée à saturation.

CLASSIFICATION AFNOR
NF T 36 - 005
Famille I - Classe 1b1

Date d'édition : Décembre 2003

Cette information ainsi que tout recommandation y afférent reflètent l'état des développements, connaissances et expérience actuels existants dans le domaine visé. Toutefois, cela n'entraîne en aucun cas une quelconque reconnaissance de responsabilité de notre part, en ce compris concernant tous droits de tiers en matière de propriété intellectuelle. En particulier, il ne saurait être déduit ou interprété de cette information ou sa recommandation le bénéfice de quelles que garanties que ce soit, expresses ou tacites, autres que celles fournies au titre des articles 1641 et suivants du Code civil, et notamment celles afférentes aux qualités du produit. Nous nous réservons le droit d'apporter tout changement utile justifié par le progrès technologique ou un perfectionnement interne à l'entreprise. Le client n'est pas dispensé de procéder à tous les contrôles et tests utiles au produit. Il devra en particulier s'assurer de la conformité du produit livré et des caractéristiques et qualités intrinsèques de ce dernier. Tout test et/ou contrôle devra être effectué par un professionnel averti ayant compétence en la matière et ce sous l'entière responsabilité du client. Toute référence à une dénomination ou à une marque commerciale utilisée par une autre société n'est qu'une indication et ne sous-entend en aucun cas que des produits similaires ne peuvent également être utilisés.