

Fiche Technique

TOP COLOR

Lasure opaque en phase aqueuse, microporeuse pour extérieur et intérieur ; laisse le veinage du bois apparent. Convient particulièrement à l'éclaircissement d'anciens bois foncés par application d'une couche de lasure sur le système Top Color.

Densité	De 1,05 à 1,30 g/cm ³
Liant	Combinaison : Résine acrylique et alkyde
Teinte	Teintes Relius-Mix
Aspect du film sec Structure	Satiné
Conditionnement	750 ml, 3 l
Conservation	Stocker dans un endroit frais, sec, à l'abri du gel. 1 an en emballage d'origine non entamé
Matériel d'application	Brosse, rouleau, pistolet.
Température d'application	Ne pas appliquer par températures inférieures à + 8° C ou par forte humidité (température ambiante et de support comprise).
Rendement moyen	Environ 90 ml/ m ² la couche. Valeurs indicatives données sans garantie, chaque surface présentant d'autres propriétés qui influencent le rendement. Déterminer le rendement exact à l'aide d'essais préalables.
Séchage (à 20 °C et 65 % humidité relative de l'air)	Hors poussière : 2 heures. Recouvrable : 12 heures. Sec à cœur : 2 – 3 jours. Le séchage peut être retardé sur bois trop humide, sur bois contenant p.ex. de l'acide tannique, sur bois trop résiné et sur certains bois exotiques gras.
Mise à la teinte	Système Living Color.

Référence: 138-Teinte

Relius France S.A.S. • 10, Rue Michael Faraday • 67540 Ostwald • Tél. 03 88 67 45 42

Couche de finition	1 ou 2 couches de Relius Top Color
Remarques	Bien remuer avant et durant l'emploi. La version incolore est à usage intérieur exclusivement. La teinte finale peut varier en fonction de l'essence du bois, du nombre de couches appliquées et des travaux préparatoires. Un essai préalable est recommandé. Les bois tropicaux peuvent entraîner un léger grisaillement ou des variations de nuances dues à la couleur même du bois ou à certaines matières contenues dans le bois. Traiter les pièces avant assemblage pour garantir une protection du bois jusque dans les rainures et languettes en cas de retrait ultérieur provoqué par un assèchement du bois. Nous conseillons l'utilisation de Relius Rapid Primer. Il est conseillé de tremper les bardeaux. Pour poncer les surfaces grisillées utiliser du papier de verre, ne pas utiliser de la paille de fer (risque de corrosion). En cas d'utilisation de Relius Top Color sur des surfaces soumises à usure mécanique (chaises p.ex.) prévoir un vernis de protection Relius Aquasiegel. Ne pas utiliser Relius Top Color en revêtement de toitures ou de sols.

CLASSIFICATION AFNOR
NF T 36-005
Famille - Classe

Date d'édition : Décembre 2003

Cette information ainsi que toute recommandation y afférent reflètent l'état des développements, connaissances et expérience actuels existants dans le domaine visé. Toutefois, cela n'entraîne en aucun cas une quelconque reconnaissance de responsabilité de notre part, en ce compris concernant tous droits de tiers en matière de propriété intellectuelle. En particulier, il ne saurait être déduit ou interprété de cette information ou sa recommandation le bénéfice de quelles que garanties que ce soit, expresses ou tacites, autres que celles fournies au titre des articles 1641 et suivants du Code civil, et notamment celles afférentes aux qualités du produit. Nous nous réservons le droit d'apporter tout changement utile justifié par le progrès technologique ou un perfectionnement interne à l'entreprise. Le client n'est pas dispensé de procéder à tous les contrôles et tests utiles au produit. Il devra en particulier s'assurer de la conformité du produit livré et des caractéristiques et qualités intrinsèques de ce dernier. Tout test et/ou contrôle devra être effectué par un professionnel averti ayant compétence en la matière et ce sous l'entière responsabilité du client. Toute référence à une dénomination ou à une marque commerciale utilisée par une autre société n'est qu'une indication et ne sous-entend en aucun cas que des produits similaires ne peuvent également être utilisés.