Fiche technique

ROOF ACRYL W

Peinture acrylique pour toitures de tuiles en terre cuite ou béton, en phase aqueuse, monocomposante, satinée, résistante à l'alcalinité et aux U.V.

Densité	1,3 ± 0,05%
Extrait sec en poids Extrait sec en volume	57 % ± 2 selon teinte 43 % ± 2 selon teinte
Liant	Dispersion acrylique
Aspect du film sec	Satiné
Teinte	Anthracite, brun-rouge, rouge tuiles, brun foncé, rouge naturel
Conditionnement	12,5 l
Conservation à 20° C	12 mois en emballage d'origine non entamé. Stocker à l'abri du gel. Conserver à l'écart de la chaleur et du rayonnement du soleil. Maintenir les bidons hermétiquement fermés (pas d'entrée d'air ou d'humidité).
Matériel d'application	Pistolet airless, brosse, rouleau.
Température d'application	Ne pas appliquer par températures inférieures à + 8° C (température ambiante et de support comprise) Appliquer à l'abri de vent violent et du rayonnement direct du soleil
Rendement théorique (par couche)	Environ 250 à 350 ml/m ² Valeurs indicatives données sans garantie, chaque surface présentant des caractéristiques particulières. Déterminer le rendement exact à l'aide d'essais préalables.
Séchage (à 20 °C et 65 % humidité relative)	Recouvrable : 2 h Résistance à la pluie: 6 h Séchage complet: 24 h
Mise à la teinte	Sans objet

ROOF ACRYL W

Dilution/ Nettoyage du matériel	Eau		
Hygiène et sécurité	Consulter la Fiche de Données de Sécurité en vigueur.		
MISE EN OEUVRE	Elle doit être conforme aux normes en vigueur et aux règles de l'art.		
	Application	airless	brosse/rouleau
	Pression Buse Nbre de couches Dilution	max. 150 bar 0,53 à 0,63 mm 1 à 2 Prêt à l'emploi. Selon le température et l'épaisseur du film souhaitée ajouter max;10% d'eau	Uniquement petites surfaces. Si nécessaire, ajouter max. 5 % d'eau
Supports	Tuiles en terre cuite ou béton		
Préparation des fonds	Les fonds doivent être solides, propres, secs, exempts de graisse, de cire, de silicone, de poussière et cohérents à l'application. Eliminer toute trace de salissure, les anciennes peintures écaillantes ou friables, ainsi que la mousse.		
Impression	Tuiles terre cuite et ciment: Humidifier à l'eau Fibro-ciment récent et propre: ROOF ACRYL GRUND W Fibro-ciment ancien et poreux: ROOF ACRYL GRUND L		

CLASSIFICATION AFNOR
NF T 36-005
Famille I - Classe 7b2

Date d'édition : De cembre 2003

Cette information ainsi que tout recommandation y afférent reflètent l'état des développements, connaissances et expérience actuels existants dans le domaine visé. Toutefois, cela n'entraîne en aucun cas une quelconque reconnaissance de responsabilité de notre part, en ce compris concernant tous droits de tiers en matière de propriété intellectuelle. En particulier, il ne saurait être déduit ou interprété de cette information ou sa recommandation le bénéfice de quelles que garanties que ce soit, expresses ou tacites, autres que celles fournies au titre des articles 1641 et suivants du Code civil, et notamment celles afférentes aux qualités du produit. Nous nous réservons le droit d'apporter tout changement utile justifié par le progrès technologique ou un perfectionnement interne à l'entreprise. Le client n'est pas dispensé de procéder à tous les contrôles et tests utiles au produit. Il devra en particulier s'assurer de la conformité du produit livré et des caractéristiques et qualités intrinsèques de ce dernier. Tout test et/ou contrôle devra être effectué par un professionnel averti ayant compétence en la matière et ce sous l'entière responsabilité du client. Toute référence à une dénomination ou à une marque commerciale utilisée par une autre société n'est qu'une indication et ne sous-entend en aucun cas que des produits similaires ne peuvent également être utilisés.