Fiche Technique

RADIATORLAC

Peinture laque alkyde blanche, à haut et excellent garnissant des arêtes.
Radiatorlac est recommandé pour la mise en peinture de radiateurs grâce à sa résistance à la température jusqu'à 180° C.

Densité	1,16 ± 0,05
Extrait sec en poids Extrait sec en volume	59 % ± 1 40 % ± 1
Viscosité	140 ± 10 sec
Liant	Résine alkyde résistant à la température
Teinte	Blanc
Aspect du film sec Structure	Brillant Tendu
Conditionnement	750 ml - 2,5 l
Conservation	12 mois en emballage d'origine non entamé. Stocker à l'abri du gel. Conserver à l'écart de la chaleur et du rayonnement du soleil. Maintenir les bidons hermétiquement fermés (pas d'entrée d'air ou d'humidité).
Matériel d'application	Brosse, rouleau, pistolet.
Température d'application	Ne pas appliquer par températures inférieures à + 5° C (température ambiante et de support comprise).
Rendement moyen	10 m ² /l la couche. Valeurs indicatives données sans garantie, chaque surface présentant d'autres propriétés qui influencent le rendement. Déterminer le rendement exact à l'aide d'essais préalables.
Séchage (à 20 °C et 65 % humidité relative de l'air)	Hors poussière: 4 h. Sec au toucher: 8 h. Recouvrable : 12 h.
Mise à la teinte	relius ProfiGloss, max. 10 %..
Dilution	relius DILUANT SYNTHETIQUE, réf. 101-6110.
Nettoyage du matériel	relius WHITE SPIRIT ou RELIUS DILUANT UNIVERSEL, réf. 103-6130.

RADIATORLAC

Hygiène et sécurité	Consulter la Fiche de Données de Sécurité en vigueur.
Point éclair	+ 26° C.
MISE EN OEUVRE	Elle doit être conforme aux DTU en vigueur et aux règles de l'art.
Supports	Radiateurs, tuyaux de chauffage, conduites de vapeur et d'eau chaude, éléments en fonte.
Préparation des fonds	Les fonds doivent être solides, propres, secs, exempts de graisse, de cire, de silicone, de poussière et cohérents à l'application. Eliminer toute trace de salissure et les anciennes peintures écaillantes ou friables.
Impression	Sur supports non peints utiliser le primaire relius Uniprimer.
Nombre de couches	1 à 2 couches.

CLASSIFICATION AFNOR
NF T 36-005
Famille I – Classe 7b2

Date d'édition : Février 2004

Cette information ainsi que tout recommandation y afférent reflètent l'état des développements, connaissances et expérience actuels existants dans le domaine visé. Toutefois, cela n'entraîne en aucun cas une quelconque reconnaissance de responsabilité de notre part, en ce compris concernant tous droits de tiers en matière de propriété intellectuelle. En particulier, il ne saurait être déduit ou interprété de cette information ou sa recommandation le bénéfice de quelles que garanties que ce soit, expresse ou tacites, autres que celles fournies au titre des articles 1641 et suivants du Code civil, et notamment celles afférentes aux qualités du produit. Nous nous réservons le droit d'apporter tout changement utile justifié par le progrès technologique ou un perfectionnement interne à l'entreprise. Le client n'est pas dispensé de procéder à tous les contrôles et tests utiles au produit. Il devra en particulier s'assurer de la conformité du produit livré et des caractéristiques et qualités intrinsèques de ce dernier. Tout test et/ou contrôle devra être effectué par un professionnel averti ayant compétence en la matière et ce sous l'entière responsabilité du client. Toute référence à une dénomination ou à une marque commerciale utilisée par une autre société n'est qu'une indication et ne sous-entend en aucun cas que des produits similaires ne peuvent également être utilisés