

Fiche Technique **EDELPUTZ**

CREPI SILCOSAN GRESE

Revêtement organo-minéral à base de résines siloxanes en dispersion aqueuse pour l'extérieur. Caractéristiques essentielles: microporosité élevée, masquage des défauts d'aspect du support, résistance aux intempéries, protection des supports poreux ou faïencés.

Densité	Environ 1,87 g/cm ³
Extrait sec en poids Extrait sec en volume	79,9±2% 62,7±2%
Liant	Résines siloxanes
Teinte	Blanc
Aspect du film sec Structure	Mat Grésé / taloché
Conditionnement	25 kg
Conservation	Stocker dans un endroit frais, mais à l'abri du gel. 12 mois en emballage d'origine non entamé.
Matériel d'application	Taloche inox - lisseuse plastique
Température d'application	Ne pas appliquer par températures inférieures à + 5° C (température ambiante et de support comprise). Appliquer à l'abri du vent violent et du rayonnement direct du soleil.
Rendement moyen	Pour une granulométrie de 1 mm : environ 1,8 kg/m ² . Pour une granulométrie de 1,5 mm : environ 2,5 kg/m ² . Pour une granulométrie de 2 mm : environ 3,5 kg/m ² . Valeurs indicatives données sans garantie, chaque surface présentant d'autres propriétés qui influencent le rendement. Déterminer le rendement exact à l'aide d'essais préalables.
Séchage (à 20 °C et 65 % humidité relative de l'air)	Sec : 6 à 8 heures. Recouvrable : 24 heures.
Mise à la teinte	Peut être teinté par notre système Relius Livin Colours
Dilution	Eau.
Nettoyage du matériel	Eau, immédiatement après usage.

Référence: 147- . . .

CREPI SILCOSAN GRESE

Hygiène et sécurité	Consulter la Fiche de Données de Sécurité en vigueur. En application intérieure, bien aérer le local durant et après l'application. Les précautions de sécurité usuelles sont à respecter.
MISE EN OEUVRE	Elle doit être conforme aux DTU en vigueur et aux règles de l'art.
Supports	Crépis/enduits, béton, béton cellulaire, plaques et enduit de plâtre, anciennes peintures en dispersion.
Préparation des fonds	Les fonds doivent être solides, propres, secs, exempts de graisse, de cire, de silicone, de poussière et cohérents à l'application. Eliminer toute trace de salissure et les anciennes peintures écaillantes ou friables par lavage ou avec un décapant approprié. Eliminer de manière mécanique, les peintures à la chaux et les peintures minérales.
Impression	relius PRIMER-AQUA-GRANITE (phase aqueuse) (Se reporter aux fiches techniques correspondantes).
Nombre de couches / application	Diluer le crépi SILCOSAN GRESE avec un peu d'eau si nécessaire. Empâter et égaliser à épaisseur de grain à la taloche inox et structurer par mouvement circulaire à la lisseuse plastique. Application mécanisée possible.
Remarques	Du fait de l'utilisation de granulats de marbre naturels des différences de nuances sont possibles d'une fabrication à l'autre. N'utiliser que du matériel d'un même lot de fabrication par surface unitaire.

CLASSIFICATION AFNOR
NF T 36-005
Famille II - Classe 2b

Date d'édition : Février 2004

Cette information ainsi que tout recommandation y afférent reflètent l'état des développements, connaissances et expérience actuels existants dans le domaine visé. Toutefois, cela n'entraîne en aucun cas une quelconque reconnaissance de responsabilité de notre part, en ce compris concernant tous droits de tiers en matière de propriété intellectuelle. En particulier, il ne saurait être déduit ou interprété de cette information ou sa recommandation le bénéfice de quelles que garanties que ce soit, expresses ou tacites, autres que celles fournies au titre des articles 1641 et suivants du Code civil, et notamment celles afférentes aux qualités du produit. Nous nous réservons le droit d'apporter tout changement utile justifié par le progrès technologique ou un perfectionnement interne à l'entreprise. Le client n'est pas dispensé de procéder à tous les contrôles et tests utiles au produit. Il devra en particulier s'assurer de la conformité du produit livré et des caractéristiques et qualités intrinsèques de ce dernier. Tout test et/ou contrôle devra être effectué par un professionnel averti ayant compétence en la matière et ce sous l'entière responsabilité du client. Toute référence à une dénomination ou à une marque commerciale utilisée par une autre société n'est qu'une indication et ne sous-entend en aucun cas que des produits similaires ne peuvent également être utilisés.