

Fiche Technique

Provi VENTI HQ

Peinture microporeuse 'spécial bois', thixotrope, à base de résine synthétique, régulatrice d'humidité, satinée, pour l'extérieur et l'intérieur. Bon pouvoir garnissant des arêtes et pouvoir couvrant élevé.

Densité	1,24 g/cm ³ ± 0,10
Extrait sec en poids Extrait sec en volume	± 71 % ± 51 %
Liant	Résine alkyde
Teinte	Blanc et teintes du système reliusMix
Aspect du film sec Structure	Satiné mat Tendu
Conditionnement	750 ml - 3 l
Conservation	12 mois en emballage d'origine non entamé. Stocker à l'abri du gel. Conserver à l'écart de la chaleur et du rayonnement du soleil. Maintenir les bidons hermétiquement fermés (pas d'entrée d'air ou d'humidité).
Matériel d'application	Brosse, rouleau, pistolet.
Température d'application	Ne pas appliquer par températures inférieures à + 5° C (température ambiante et de support comprise).
Rendement moyen	12 m ² /l la couche. Valeurs indicatives données sans garantie, chaque surface présentant d'autres propriétés qui influencent le rendement. Déterminer le rendement exact à l'aide d'essais préalables.
Séchage (à 20 °C et 65 % humidité relative de l'air)	Hors poussière: 3 h. Sec au toucher: 7 h. Recouvrable : 16 h.
Mise à la teinte	Système reliusMix.
Dilution	Relius DILUANT SYNTHETIQUE, réf. 101-6110.
Nettoyage du matériel	Relius WHITE SPIRIT ou RELIUS DILUANT UNIVERSEL, réf. 103-6130.

Référence: 439-4019

blanc : 439-. . . . Mix

Profi VENTI HQ

Hygiène et sécurité	Consulter la Fiche de Données de Sécurité en vigueur.
MISE EN OEUVRE	Elle doit être conforme aux DTU en vigueur et aux règles de l'art.
Supports	Bois
Préparation des fonds	Les fonds doivent être solides, propres, secs, exempts de graisse, de cire, de silicone, de poussière et cohérents à l'application. Eliminer toute trace de salissure et les anciennes peintures écaillantes ou friables. Dépolir en ponçant les peintures laquées cohérentes.
Impression	Bois: imprimer avec Relius Holzimprägnier Grund ou Ventiprimer
Nombre de couches	2 couches.

CLASSIFICATION AFNOR
NF T 36-005
Famille I - Classe 4a

Date d'édition : Décembre 2003

Cette information ainsi que toute recommandation y afférent reflètent l'état des développements, connaissances et expériences actuelles existantes dans le domaine visé. Toutefois, cela n'entraîne en aucun cas une quelconque reconnaissance de responsabilité de notre part, en ce compris concernant tous droits de tiers en matière de propriété intellectuelle. En particulier, il ne saurait être déduit ou interprété de cette information ou sa recommandation le bénéfice de quelles que garanties que ce soit, expresses ou tacites, autres que celles fournies au titre des articles 1641 et suivants du Code civil, et notamment celles afférentes aux qualités du produit. Nous nous réservons le droit d'apporter tout changement utile justifié par le progrès technologique ou un perfectionnement interne à l'entreprise. Le client n'est pas dispensé de procéder à tous les contrôles et tests utiles au produit. Il devra en particulier s'assurer de la conformité du produit livré et des caractéristiques et qualités intrinsèques de ce dernier. Tout test et/ou contrôle devra être effectué par un professionnel averti ayant compétence en la matière et ce sous l'entière responsabilité du client. Toute référence à une dénomination ou à une marque commerciale utilisée par une autre société n'est qu'une indication et ne sous-entend en aucun cas que des produits similaires ne peuvent également être utilisés.