# AIRSPRAY

*Enduit de dégrossissage pulvérisable à l'airless*

Intérieur

## Informations techniques :

### Composition et aspect :
Enduit en pâte à base de charges de carbonates de calcium et de résines.
La pâte est de couleur blanche.

### Supports :
Airspray est utilisable en intérieur sur le plâtre, plaques de plâtre, béton bullé, béton cellulaire,brique, parpaings, mortier de chaux, ciment taloché, anciens fonds peints, toile de verre et goutelettes.

### Recouvrement :
Airspray est recouvrable par tous types d'enduit de finition, de peintures mates, satinées (y compris les epoxys et les polyuréthanes) ainsi que les revêtements collés.

### Contre-indication :
Ne pas appliquer Airspray sur du polystyrène, du papier peint ni en extérieur.

## Caractéristiques techniques :

| | |
|---|---|
| **Documents à consulter :** | **Adhérence :** |
| DTU 59.1(norme NF P 74-201) et DTU 59.4 (norme NF P 74-204). | Adhérence > 0,5 MPa |
| **Granulométrie :** | **Hygiène et sécurité :** |
| Fine | Pas d'étiquetage de danger |
| **pH :** | **Nettoyage des outils :** |
| 10 | A l'eau |
| **Couleur :** | **Conditionnements :** |
| Blanc | Sac de 25 kg |
| **Temps d'utilisation :** | **Conservation :** |
| Produit sans prise | 1 an en emballage d'origine fermé, stocké à l'abri du soleil et du gel. |

## Idéal pour :

**Airspray est un enduit de dégrossissage prêt à l'emploi spécialement conçu pour le débulage de béton, l'enduisage de bloc de maçonnerie de type brique, béton cellulaire, parpaings, carreaux de plâtre et l'enduisage de placoplâtre.**

## Avantages / Qualités :

- **> Très garnissant**
- **> Sans prise**
- **> Facile à poncer**
- **> Excellente glisse**
- **> Blanc**

## Mise en œuvre :

### Préparation des supports :
Conformément aux DTU 59.1 et DTU 59.4, le support doit être dur, cohésif, propre, sain et sec. Il est conseillé de ne pas appliquer à une température inférieure à +8C, à un taux d'hygrométrie supérieur à 65% HR, en atmosphère donnant lieu à des condensations ni sur supports surchauffés.

### Préparation de l'enduit :
Airspray est prêt à l'emploi.

### Application :
Par toutes marques d'airless à piston à partir d'un débit libre de 5 l / min.

### Consommation :
1,7 kg / $m^2$/ mm d'épaisseur.

### Epaisseur :
Jusqu'à 5 mm par couche. Il peut éventuellement apparaître selon les conditions de chantier des micro fissures dues au séchage rapide et à la finesse du produit.

### Redoublement :
L'application d'une nouvelle passe peut se faire dès que la précédente est sèche.

### Recouvrement :
Après séchage complet.

### Précaution d'emploi :
Bien que l'utilisation d'Airspray ne représente aucun risque spécifique par inhalation, nous recommandons lors d'un usage prolongé d'utiliser un masque filtrant et des lunettes de protection..

### Assistance technique :
La société Toupret assure l'information et l'aide aux entreprises qui en font la demande pour le démarrage d'un chantier afin de préciser les dispositions spécifiques de mise en œuvre du produit. Cette assistance ne peut être assimilée ni à la conception de l'ouvrage, ni à la réception des supports, ni à un contrôle des règles de mise en œuvre.

212501205 FR

Les informations figurant sur cette fiche technique résultent de notre connaissance des produits et de notre expérience. Les caractéristiques obtenues in situ peuvent varier en fonction des conditions de mise en œuvre. En cas d'application non explicitement prévue dans le présent document, il appartient à notre clientèle de se renseigner ou de procéder à des essais préalables représentatifs. Les informations figurant sur cette fiche ne peuvent en aucun cas impliquer une garantie de notre part quant à l'utilisation du produit. Elles n'entraînent aucune dérogation à nos conditions générales de vente. Avant toute mise en œuvre, il convient de vérifier que la présente fiche technique n'a pas été remplacée par une édition postérieure.

24, rue du 14 Juillet
91813 Corbeil-Essonnes Cedex France
Tel. : +33 (0)1 69 47 20 20 • Fax : +33 (0)1 60 75 87 11
e-mail : toupret@toupret.fr • www.toupret.fr

N°Azur 0 810 47 20 20
PRIX APPEL LOCAL