



ETNA

HYDROGLYCERO IMPRESSION

Peinture d'impression glycérophthalique en phase aqueuse

Classification NF T 36-005 Famille I – Classe 4a

Description

Peinture d'impression à base de résines glycérophthaliques et acryliques en phase aqueuse destinée à préparer les fonds absorbants avant application d'une peinture de finition.
Ce produit a obtenu la certification pour le Label Ecologique Communautaire « Ecolabel » « Peinture et Vernis d'Intérieur ».
License n° 25/02

Destination

Tous types de fonds en intérieur, tels que les enduits, les anciennes peintures mates, les plaques de plâtre cartonnées, les bois absorbants, etc ...

Qualités dominantes

- Bonne adhérence sur le bois, les enduits et les anciennes peintures.
- Garnissant et opacifiant.
- Rapidement recouvrable par une finition en phase aqueuse.
- Nettoyage des outils à l'eau.
- Odeur faible.

COV

Valeur limite pour ce produit (cat A/g) : 30g/litre (2010).
Ce produit contient moins de 2 g/l de COV.

CARACTERISTIQUES

- | | |
|----------------------------------|---|
| . Destination | Intérieur. |
| . Aspect | Mat, poché arrondi. |
| . Densité | 1,55 (+/- 0,05) à 20 °C. |
| . Rendement | 9 à 13 m ² / l soit 6 à 8 m ² / kg . |
| . Séchage
(à 20 °C et 65% HR) | Sec au toucher : 1 heure. |
| . Recouvrable | Après 4 à 6 heures par un produit en phase aqueuse.
Après 24 heures par un produit en phase solvant. |
| . Application | Brosse - rouleau. |
| . Dilution | Prêt à l'emploi.
Peut être dilué à l'eau en cas de fond très absorbant. |
| . Teinte | Blanc. |
| . Conditionnement | 15 litres. |
| . Nettoyage du matériel | Eau. |



HYDROGLYCERO IMPRESSION

MISE EN ŒUVRE

SUPPORTS : *état et préparation des supports étant conforme à la norme NF P 74-201 (DTU 59.1).*

ETNA HYDROGLYCERO IMPRESSION peut s'appliquer sur fonds absorbants, plâtre, plaques de plâtre cartonnées, bois et anciennes peintures.

PREPARATION DES SUPPORTS : *conformément au DTU 59.1.*

- Les fonds doivent être propres, secs et bien fixés,
- Eliminer les anciennes peintures mal adhérentes par ponçage ou décapage.
- Poncer et épousseter les anciennes peintures brillantes ou satinées.

Nota : dans le cas de supports farinants ou ayant une mauvaise cohésion, on utilisera de préférence un fixateur en phase solvant.

APPLICATION DU PRODUIT :

Remuer le produit avant sa mise en œuvre

Appliquer une, ou si nécessaire, deux couches d'ETNA HYDROGLYCERO IMPRESSION.

Application à la brosse, au rouleau.

Sur fond très absorbant, diluer avec de l'eau.

STOCKAGE : Conserver à l'abri du gel et des fortes chaleurs.

SECURITE : Conserver hors de la portée des enfants.
Consulter nos fiches de données de sécurité.

