

CACHET BLEU

enduit de finition

Caractéristiques techniques :

Composition et aspect :	Enduit en poudre à base de produits de carrières sélectionnés et de liant. La pâte obtenue est de couleur très blanche.
Supports :	Anciens fonds peints lessivés, enduits garnissants, plâtre, carreau et plaque de plâtre, bois imprimé, contre-plaqué imprimé, ciment taloché.
Recouvrement :	Le recouvrement peut se faire par tous types de peintures et revêtements collés.
Contre-indication :	Ne pas appliquer CACHET BLEU sur du polystyrène, sur du papier peint ni en extérieur.
Document à consulter :	DTU 59.1 (norme NF P 74-201) et DTU 59.4 (norme NF P 74-204)
Granulométrie :	Extra-fine.
pH :	Neutre.
Temps d'utilisation :	48H.
Couleur :	Blanc.
Adhérence :	Conforme à la Norme NF T 30 608.
Hygiène sécurité :	Pas d'étiquetage de danger.
Nettoyage des outils :	À l'eau.
Classification :	Suivant la norme AFNOR NF T 36 005 Famille III Classe 2
Conditionnements :	: enduit intérieur de peinture en phase aqueuse.
Conservation :	Sacs de 5kg, 15kg et 25kg. Etui de 1kg. 1 an en emballage d'origine fermé, stocké au sec.



Informations générales :



Idéal pour : Donner sur une grande surface un aspect lisse aux supports bruts ou peints en intérieur.

Mise en œuvre :

Préparation des supports :

Conformément aux DTU 59.1 et DTU 59.4, le support doit être dur, cohésif, propre, sain et sec. Il est conseillé de ne pas appliquer à une température inférieure à +8°C, à un taux d'hygrométrie supérieur à 65% HR, en atmosphère donnant lieu à des condensations, ni sur supports surchauffés ou dans des conditions activant le séchage.

Taux de gâchage :

A consistance épaisse : 50% d'eau (soit 0,5 litre par kg de poudre).

Préparation de l'enduit :

Malaxe la pâte obtenue jusqu'à l'obtention d'une pâte homogène à consistance crémeuse. Laisser la pâte reposer 30 minutes avant application.

Épaisseur d'application :

En couches minces à la lisseuse ou à la lame à enduire.

Consommation :

15kg = 60 à 75m²

Application :

À la lame à enduire ou à la lisseuse.

Élimination des côtes :

Ponçage facile au papier de verre fin dès que l'enduit est sec.

Délai de recouvrement :

Après séchage complet.

Précaution d'emploi :

Il est conseillé de ne pas rebattre la pâte lorsqu'elle commence à durcir.

Avantages / Qualités :

- Excellente glisse même sur supports absorbants.
- Ponçage facile sans encrassement du papier de verre.
- Peu absorbant.
- Extra blanc et fin.



L'enduit peut être ferré pour obtenir une surface glacée.