

Profi UNIPRIMER

Fiche technique

Primaire d'adhérence, monocomposant, à séchage rapide, pour fer, acier, PVC, aluminium ainsi que crépi, béton et fibrociment pour l'extérieur et l'intérieur.

Densité	1,25 à 1,35 selon teinte
Extrait sec en poids Extrait sec en volume	67 % $\pm$ 2 selon teinte 48 % $\pm$ 2 selon teinte
Liant	Résines synthétiques
Aspect du film sec	Mat
Teinte	Blanc, brun-rouge, gris clair,
Conditionnement	750 ml, 3Lts
Conservation à 20° C	12 mois en emballage d'origine non entamé. Stocker à l'abri du gel. Conserver à l'écart de la chaleur et du rayonnement du soleil. Maintenir les bidons hermétiquement fermés (pas d'entrée d'air ou d'humidité).
Matériel d'application	Pistolet (pneumatique ou airless), brosse, rouleau.
Température d'application	Ne pas appliquer par températures inférieures à + 5° C (température ambiante et de support comprise)
Rendement théorique (par couche)	Environ 8 à 10 m ² /l Valeurs indicatives données sans garantie, chaque surface présentant des caractéristiques particulières. Déterminer le rendement exact à l'aide d'essais préalables.
Séchage (à 20 °C et 65 % humidité relative)	Hors poussière : 30 mm Sec au toucher : 1 h 30 Recouvrable : 4 h
Mise à la teinte	Sans objet
Dilution/ Nettoyage du matériel	Diluant synthétique
Hygiène et sécurité	Consulter la Fiche de Données de Sécurité en vigueur. En application intérieur, bien aérer le local durant et après l'application. Ne pas respirer les vapeurs en cas de pulvérisation. Les précautions de sécurité usuelles sont à respecter.

Profi UNIPRIMER

Point éclair	+ 26° C			
MISE EN OEUVRE	Elle doit être conforme aux normes en vigueur et aux règles de l'art.			
	Application	pistolet pneumatique	airless	brosse/rouleau
	Pression Buse Nbre de couches Dilution	3 à 4 bar 1,2 à 1,5mm 1 à 2 5 à 10 %	130 à 150 bar 0,28 à 0,38 mm 1 à 2 0 à 5 %	Uniquement petites surfaces. Si nécessaire, ajouter max. 5 % de diluant synthétique
Supports	Fer, acier, aluminium, PVC, crépi, béton, Fibrociment, etc...			
Préparation des fonds	Les fonds doivent être solides, propres, secs, exempts de graisse, de cire, de silicone, de poussière et cohérents à l'application. Éliminer les anciennes peintures écaillantes et friables <u>Fer et acier</u> :Dérouillage et dégraissage. Elimination de la calamine. <u>Aluminium</u> : Nettoyage et dégraissage. <u>PVC</u> : Nettoyage, dégraissage, ponçage au papier de verre fin (grain 400) dépoussiérage <u>Crépi, béton, Fibrociment</u> : Nettoyage; dépoussiérage			
Couche de finition	Recouvrable après environ 4 heures avec toutes les peintures laques de la gamme RELIUS. Il est possible d'utiliser UNIPRIMER en finition mate dans les teintes existantes.			

CLASSIFICATION AFNOR
NF T 36-005
Famille I - Classe 4a



Date d'édition : Decembre 2003

Cette information ainsi que tout recommandation y afférent reflètent l'état des développements, connaissances et expérience actuels existants dans le domaine visé. Toutefois, cela n'entraîne en aucun cas une quelconque reconnaissance de responsabilité de notre part, en ce compris concernant tous droits de tiers en matière de propriété intellectuelle. En particulier, il ne saurait être déduit ou interprété de cette information ou sa recommandation le bénéfice de quelles que garanties que ce soit, expresses ou tacites, autres que celles fournies au titre des articles 1641 et suivants du Code civil, et notamment celles afférentes aux qualités du produit. Nous nous réservons le droit d'apporter tout changement utile justifié par le progrès technologique ou un perfectionnement interne à l'entreprise. Le client n'est pas dispensé de procéder à tous les contrôles et tests utiles au produit. Il devra en particulier s'assurer de la conformité du produit livré et des caractéristiques et qualités intrinsèques de ce dernier. Tout test et/ou contrôle devra être effectué par un professionnel averti ayant compétence en la matière et ce sous l'entière responsabilité du client. Toute référence à une dénomination ou à une marque commerciale utilisée par une autre société n'est qu'une indication et ne sous-entend en aucun cas que des produits similaires ne peuvent également être utilisés.

Une entreprise du Groupe



Relius France S.A.S. • 10, Rue Michael Faraday • 67540 Ostwald • Tél. 03 88 67 45 42